

Fasson® Tattoo Plain BG62b / S0208 / BG62b DI**Código F7102B**

Última atualização: 19/05/2015

Frontal:

Fasson Glassine Branco quando se realiza a delaminação, este protetor conterá o adesivo que vai ser transferido para o suporte de superfície utilizado, também se encontra adesivado o lado oposto ao silicone.

Gramatura:	60 ± 3 g/m ²
Espessura:	53 ± 3 μ
Tratamento Superficial:	Sem tratamento

Adesivo:

Fasson® S0208 adesivo de uso geral com base em dispersão aquosa. Muito boa coesão e alta adesão na maioria das superfícies. Sendo um adesivo acrílico 100% tem alta resistência ao envelhecimento, calor e luz ultravioleta. Não é adequado para a colagem em superfícies de PVC flexível, pois não resiste à migração de plastificantes que podem ter a mesma

Tipo: Acrílico

Temperatura mínima de aplicação 10 °C

Temperatura de serviço: - 20 °C a 80 °C

Protetor:

Fasson® BG62b Papel glassine supercalandrado branco, para a conversão em rolos. Não é recomendado para uso em folhas ou sanfonada.

Gramatura:	60 ± 3 g/m ²
Espessura:	53 ± 3 μ
Resistência à Tração:	N/A
Força de Rasgo:	N/A

Conjunto:Gramatura Total: 136 ± 7g/m²

Espessura total: 118 ± 7μ

Tack: >900 g/pol

Adesão: >900 g/pol

Release: 6 a 14 grs/1pol

Gramatura do Adesivo: N/A

Aplicações e usos do produto:

Tal como acontece com todos os materiais auto-adesivos, o produto deve ser testado sob as condições de utilização final para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação específica. Recomenda-se delaminar o protetor em um ângulo de 90 ° para um desempenho adequado. Isso fará que o adesivo seja transferido para o protetor correto.

Durabilidade:

Salvo outra especificação documentada, a durabilidade deste produto é de um ano, armazenado a 25° C e 50% de Umidade Relativa.

Garantia Limitada:

As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais.

A AVERY DENNISON garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA

GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NENHUMA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA AMENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado

EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON

Em todos os casos a AVERY DENNISON limita sua responsabilidade legal ante qualquer reclamação relacionada a produtos comprovadamente defeituosos, ao valor de reposição de tais produtos



Avery Dennison Argentina
Tel.: (54-11) 5544-6400
Fax: (54-11) 5544-6425
Atendimento ao cliente:
0810 12 AVERY (28379)
ad.ar@averydennison.com
label.averydennison.com.ar

Avery Dennison Brasil
Tel.: + 55 19 3876-7600
Fax: +55 19 3876-7610
Atendimento ao cliente:
0800 701 7600
ad.br@averydennison.com
label.averydennison.com.br

Avery Dennison Chile
Tel.: (56-2) 2898-8052
Fax: (56-2) 2898-8086
Atendimento ao cliente:
(56-2) 2898-8050
ad_chile@averydennison.com
label.averydennison.cl

Avery Dennison Colombia
Tel.: (57-4) 335-6000
Fax: (57-4) 331-2838
Atendimento ao cliente:
0180 0042 3830
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co

Av
ery
De
nni
so
n
Pe
rú
Tel
:
(51
1)
61
2-6
48
8
Atendiment
o ao cliente
:
ad.co@averydennison.com
lab
el.
av
ery
de
nni
so
n.c
om
.co