FASSON
Ideas que trabajan para usted™

76992 Fasson® PE 85 Clear TC/S692N/40#BG **F5RO1405/F5RO4026**

Cara de Impresión:
Fasson® PE 85 Clear TC es una película flexible de polietileno transparente brillante, con excelente conformabilidad y con un recubrimiento químico en la cara de impresión lo cual favorece el desempeño de anclaje de tintas. Puede ser usada en un amplio rango de aplicaciones, incluidas las etiquetas prime.

Espesor:	86.3 µ ± 10 %

Adhesivo:
S692N de Fasson® es un adhesivo acrílico transparente y permanente de propósito general que ofrece un balance óptimo entre los niveles cohesión y adhesión en sustratos de baja energía superficial y ofrece alto desempeño en envases colapsibles. Este adhesivo esta especialmente diseñado para exhibir excelentes características de humectación y reposicionabilidad a corto plazo. Cumple con los requisitos de FDA 21 CFR 175.105 relativos al contacto indirecto con los alimentos. Dicha sección aborda las aplicaciones donde puede producirse un contacto accidental entre los alimentos y el adhesivo.

Tipo:	Emulsión Acrílica
Temperatura mínima de aplicación:	-5°C
Rango de temperatura de servicio:	-28°C a 93°C Sujeto a las limitaciones de la cara de impresión.

Datos típicos de desempeño: Cara de impresión de polipropileno transparente de 2mil a temperatura ambiente sobre paneles de laboratorio estándar.

Polietileno de alta densidad (HDPE)

Loop Tack:	5.3 – 8 N/in^2
Adhesión:	499 – 771.1 gf/in

PET

Loop Tack:	16 – 18.7 N/in^2
Adhesión:	1179.3 – 1451.5 gf/in

Vidrio

Loop Tack:	11.6 – 14.2 N/in^2
Adhesión:	725.7 – 997.9 gf/in

Respaldo:
40#BG de Fasson® es un respaldo glassine, traslúcido blanqueado con excelentes propiedades de conversión para etiquetas en rollo. Está diseñado para aplicaciones de dispensado de baja a mediana velocidad. No se recomienda para aplicaciones de conversión a hojas. Es apto para lograr una buena impresión en el reverso.

Gramaje:	65 g/m^2 ± 10 %
Espesor:	58.4 µ ± 10 %
Resistencia a la tracción:	MD 6.3 KN/m CD 3.3 KN/m
Resistencia al rasgado:	MD 36 gramos CD 39 gramos

Espesor de construcción total (aproximado): 160.02 µ ± 10 %

Vida útil

Salvo que el presente documento indique lo contrario, la vida útil es de un año si el producto se encuentra almacenado a 22 C con una humedad relativa del 50%.

Declaración de uso práctico

Como ocurre con todos los materiales autoadhesivos, este producto debe someterse a pruebas rigurosas bajo condiciones de uso final para garantizar que cumpla con los requisitos de la aplicación específica.

Garantía

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones sobre los productos de AVERY DENNISON se basan en pruebas consideradas confiables, pero no constituyen una garantía ni un aval. Todos los productos de AVERY DENNISON se venden con el entendimiento de que el COMPRADOR ha determinado de forma independiente la adecuación de dichos productos para los fines correspondientes. Se garantiza al comprador original que los productos de AVERY DENNISON no tendrán defectos de materiales ni mano de obra durante un año a partir de la fecha de envío. El único y exclusivo resarcimiento al comprador por el incumplimiento de esta garantía será la emisión de un crédito o reintegro equivalente a un monto que no superará el precio de compra del producto defectuoso. Bajo ninguna circunstancia, AVERY DENNISON se responsabilizará por reclamo alguno que exceda el precio de compra del producto defectuoso.

LA GARANTÍA DECLARADA ESPECÍFICAMENTE EN EL PÁRRAFO ANTERIOR REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA CUALQUIER USO PARTICULAR Y/O INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN. AVERY DENNISON NIEGA ESPECÍFICAMENTE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA AVERY DENNISON SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR U OTRAS PARTES POR DAÑOS INDIRECTOS, EMERGENTES, IMPREVISTOS, ESPECIALES O PUNITIVOS.

Ningún representante ni agente de AVERY DENNISON se encuentra autorizado a otorgar garantía o aval ni a hacer declaración alguna que se contradiga con lo antedicho. Ninguna exención, alteración, adición o modificación de las condiciones anteriores será válida salvo que se la realice por escrito y sea firmada por un funcionario ejecutivo de AVERY DENNISON.

Avery Dennison Colômbia
Tel: (57-4)335-6000
Fax:(57-4)331-2838
e-mail:ad.co@averydennison.com
www.fasson.com.co

Avery Dennison Argentina
Tel: 0810-12AVERY(28379)
Tel:(54-11)4014-2200
Fax:(54-11)4014-2025
e-mail:ad.ar@averydennison.com
www.fasson.com.ar

Avery Dennison do Brasil
Tel:+55 19 3876-7600
Fax:+55 19 3876-7669
e-mail:ad.br@averydennison.com
www.fasson.com.br

Avery Dennison Chile
Tel: 1230-070-1108
Tel:(56-2)239-0710
e-mail:ad.chile@averydennison.com
www.fasson.com.cl